


PROMADRAHT®



Vlastnosti

- čiré leštěné sklo s drátěnou vložkou
- použití v interiéru nebo exteriéru
- pro požární konstrukce s požární odolností až EW 30 nebo pro kouřové zábrany s požární odolností až D₆₀₀ 120
- velké rozměry tabulí skla

Způsob dodání

Tabule skla upravené přímo k vestavbě v pevných rozměrech dle objednávky

Rozměry

(š × d) ≤ 1980 × ≤ 3300 mm (v závislosti na typu)

Čiré požárně ochranné sklo s drátěnou vložkou

Popis výrobku

Sklo PROMADRAHT® je čiré leštěné sklo s drátěnou vložkou. Sklo PROMADRAHT® zpomaluje při požáru šíření plamenů, omezuje prostup tepla a zachovává si celistvost. Sklo PROMADRAHT® je průhledné a má dokonale hladký povrch. Drátěná vložka uvnitř skla drží kousky skla pohromadě v případě jeho rozbití.

Oblasti použití

Sklo PROMADRAHT® se používá pro interiérové i exteriérové požární prosklené konstrukce a dveře s požární odolností až EW 30, případně pro kouřové zábrany s požární odolností až D₆₀₀ 120.

Doplňkové výrobky

- Promat®-SYSTEMGLAS-silikon
- pásky PROMASEAL®-PL nebo LX
- podložky pod sklo

PROMADRAHT®, provedení a formáty

Popis	Typ	Maximální výrobní formát**	Hmotnost	Tloušťka	Propustnost světla
jednoduché sklo s drátěnou vložkou	typ 1-..	1980 x 3300 mm	cca 18 kg/m ²	7 mm	cca 85 %
	typ 4-..	na vyžádání	dle vnějšího skla		dle skladby

** použit lze vždy max. takový formát skleněné tabule, který je schválen pro osazení v konkrétním konstrukčním systému
- vyráběný maximální formát nemusí být shodný s odkoušeným
- uváděné požární odolnosti jednotlivých skel = „dosážené firmou Promat“.

Zvláštní provedení

Vedle běžných pravouhlých nebo čtvercových formátů může být PROMADRAHT® dodáván v nejrůznějších tvarech, jako např. oválné lichoběžníkové a trojúhelníkové.

Balení

PROMADRAHT® je expedován na vratných stojanech. Dle naší volby mohou být však použity i jednorázové dřevěné bedny. Jiné než standardní obaly je povinen hradit zákazník. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.