

PROMATECT®-H



Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1.

Vlastnosti

- cementem vázaná, rozměrově stabilní
- objemová hmotnost $\approx 870 \text{ kg/m}^3$
- velmi vysoká stabilita hran
- vysoká mechanická pevnost, tvrdý povrch
- voděodolné (EN 12467-12)
- vhodný podklad pro nátěry, tapety nebo ker. obklady

Způsob dodání

Desky (přířezy a speciální provedení na vyžádání)

Rozměry

1250 x 2500 mm, 1250 x 3000 mm

Tloušťka

6, 8, 10, 12, 15, 20 a 25 mm

Požárně ochranná deska

Popis výrobku

Samonosná cementem vázaná požárně ochranná deska na bázi kalciumsilikátu, velkoformátová, odolávající vlhkosti.

Oblasti použití

Výroba stavebních dílců s požadovanou požární odolností dle ČSN řady 73 08 ... pro všechny oblasti HSV a PSV.

Doplňkové výrobky

- impregnace Promat® 2000
- impregnace Promat® SR
- lepidlo Promat® K84
- tmel PROMATMEL®
- profily
- materiály pro těsnění prostupů instalací PROMASTOP® a PROMASEAL®

PROMATECT®-H, provedení a formáty

Popis	Tloušťka	Šířka	Délka	Hmotnost	Počet desek/paleta
deska	6 mm	1250 mm	2500 mm	cca 5,7 kg/m ²	65
	8 mm	1250 mm	2500 mm	cca 7,6 kg/m ²	50
	10 mm	1250 mm	2500 mm	cca 9,5 kg/m ²	40
	10 mm	1250 mm	3000 mm	cca 9,5 kg/m ²	30
	12 mm	1250 mm	2500 mm	cca 11,5 kg/m ²	30
	12 mm	1250 mm	3000 mm	cca 11,5 kg/m ²	25
	15 mm	1250 mm	2500 mm	cca 13,9 kg/m ²	25
	15 mm	1250 mm	3000 mm	cca 13,9 kg/m ²	20
	20 mm	1250 mm	2500 mm	cca 18,5 kg/m ²	20
	20 mm	1250 mm	3000 mm	cca 18,5 kg/m ²	15
	25 mm	1250 mm	2500 mm	cca 23,1 kg/m ²	15
	25 mm	1250 mm	3000 mm	cca 23,1 kg/m ²	10

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

Balení

Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.