

### PROMAXON®, typ A



**PROMAXON®,  
typ A**

#### Třída reakce na oheň

A1, ČSN EN 13501-1.

#### Vlastnosti

- minerálně vázaná, rozměrově stabilní
- objemová hmotnost  $\approx 850 \text{ kg/m}^3$
- velmi vysoká stabilita hran
- hladký povrch
- vhodný podklad pro nátěry nebo tapety

#### Způsob dodání

Desky (přířezy a speciální provedení na vyžádání)

#### Rozměry

1200 x 2500 mm

#### Tloušťka

8, 10, 12, 15, 18, 20 a 25 mm

### Požárně ochranná deska

#### Popis výrobku

Požárně ochranná kalciumsilikátová deska, velkoformátová a samonosná.

#### Oblasti použití

Výroba interiérových stavebních dílců s požárně ochrannými vlastnostmi ve všech oblastech výstavby pozemních staveb.

#### Doplňkové výrobky

- tmel Promat®
- tmel PROMATMEL®
- lepidlo Promat® K84
- profily
- materiály pro těsnění prostupů instalací PROMASTOP® a PROMASEAL®

#### PROMAXON®, typ A, provedení a formáty

Popis	Tloušťka	Šířka	Délka	Hmotnost	Počet desek/paleta
deska	8 mm	1200 mm	2500 mm	cca 7,3 kg/m <sup>2</sup>	50
	10 mm			cca 9,0 kg/m <sup>2</sup>	40
	12 mm			cca 11,0 kg/m <sup>2</sup>	30
	15 mm			cca 13,1 kg/m <sup>2</sup>	25
	18 mm			cca 15,6 kg/m <sup>2</sup>	20
	20 mm			cca 17,3 kg/m <sup>2</sup>	20
	25 mm			cca 22,1 kg/m <sup>2</sup>	15

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

#### Balení

Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.